


Пряжа и нити текстильные


- **Пряжа** – нить, полученная скручиванием коротких волокон
- **Нить текстильная** – нить, полученная из волокон значительной длины.



Последовательность этапов прядения



Цель прядения - получение равномерной по толщине пряжи






Способы прядения пряжи

- **Гребенной** – длинные хлопковые волокна, лен, тонкая длинная шерсть (камвольная), химические штапельные волокна.
- **Кардный** – только средневолокнистый хлопок
- **Аппаратный** – коротковолокнистый хлопок, льняные очесы, короткая шерсть (суконная)


Отличительные признаки пряжи разных способов прядения




- **Гребенная** – самая тонкая, ровная, гладкая и прочная.
- **Кардная** – разной толщины, более рыхлая и пушистая, менее прочная.
- **Аппаратная** – самая толстая, рыхлая, пушистая, наименее прочная

Классификация пряжи и нитей

Пряжа	Нити
По волокнистому составу	
<i>Однородные Смешанные</i>	<i>Однородные Смешанные</i>
По виду волокон	
<i>Все виды волокон</i>	<i>Шелк, химические волокна</i>
По способу прядения	
<i>Гребенное, кардное, аппаратное</i>	<i>Не прядутся</i>





По крутке	По крутке
<i>Правая, левая.</i> <i>Слабая, средняя, сильная.</i>	<i>Правая, левая</i> <i>Слабая (муслиновая), средняя, сильная (креповая)</i>
По строению	По строению
<i>Однониточная</i> <i>Крученая в 2 и более сложений</i> <i>Фасонная</i>	<i>Мононить</i> <i>Комплексная</i> <i>Фасонная</i> <i>Текстурированная – комплексная нить объемной структуры (эластик, др)</i>




По отделке	По отделке
<i>Суровая, отбельная, крашенная, меланжевая, мулине, мерсеризованная (х/б)</i>	<i>Суровая, отбельная, крашенная, многоцветная</i>



Фасонная пряжа (нити)



Основные показатели пряжи и нитей



- **Волокнистый состав (%)**;

- **Линейная плотность (T, N, Den)**

$$T = m(\text{г}) / L(\text{км}) \quad N = L(\text{м}) / m(\text{г})$$


$$\text{Den} = m(\text{г}) / 9000\text{м}$$

- **Крутка (на 1м)**

- **Ровнота свойств (толщины, крутки, прочности...) по длине**

- **Прочность на разрыв (Н/мм²)**

- **Удлинение (%)**



Классификация пряжи и нитей по ТН ВЭД

- Группа 50 – нити и пряжа из шелка
- Группа 51 – пряжа шерстяная
- Группа 52 – пряжа хлопчатобумажная
- Группа 53 – пряжа из льна и др. лубяных волокон.
- Группа 54 – нити химические
- Группа 55 – пряжа из штапельных химических волокон