


Лекция 3
Железоуглеродистые сплавы.
Построение диаграммы
Fe – Fe₃C Характеристика
компонентов, фаз и
структурных составляющих.

Фазы в системе железо-углерод

Феррит - твердый раствор внедрения углерода в α -железе. Предельная растворимость углерода в α -феррите - 0,02%, а в δ -феррите - 0,1%. Феррит ферромагнитен (точка Кюри 768°C). Феррит - мягкая пластичная фаза с твердостью HB 80-100.




Аустенит - твердый раствор внедрения углерода в γ -железе. Предельная растворимость углерода в аустените - 2,14%. Аустенит пластичен, его твердость HB 160-180.




Цементит - карбид железа Fe_3C содержит 6,67% C. Он имеет сложную ромбическую решетку. Температура плавления около 1260°C. Цементит слабо ферромагнитен (точка Кюри 210°C), обладает высокой твердостью (HB 800) и малопластичен.

Графит - углерод, выделяющийся в железоуглеродистых сплавах в свободном состоянии. Он имеет слоистую гексагональную кристаллическую решетку и низкую прочность.



Кристаллическая решетка цементита



ГРАФИТ

Температура
плавления

4000 °C

Твердость по
Моосу

1–2

Плотность

2,08–2,23 г/см³


Цвет

серый



Фазы: **ЖИДКИЙ РАСТВОР**,
ФЕРРИТ, **АУСТЕНИТ**,
ЦЕМЕНТИТ

Структурные составляющие:
ЛЕДЕБУРИТ, **ПЕРЛИТ**


Температурный полиморфизм железа




Структурная диаграмма состояний железо-цементит




ПЛОСКОЕ СЕЧЕНИЕ ЗЕРЕН ФЕРРИТА




СТРУКТУРА АУСТЕНИТА



Микроструктура аустенита, х 325










ПЕРЛИТ

(Электронная микроскопия. Увеличение – x 11000)⁸

СТРУКТУРА ПЕРЛИТА







Микроструктура ледебурита (эвтектического белого чугуна)

Микроструктуры технического железа:

а - содержание углерода менее 0,006%; б - содержание углерода 0,006 - 0,02 %



а)




б)

Микроструктуры сталей:

а - доэвтектоидная сталь; б - эвтектоидная сталь (пластинчатый перлит);


в - эвтектоидная сталь (зернистый перлит); г - заэвтектоидная сталь




а)



б)



в)



г)

Микроструктуры белых чугунов:

а – доэвтектический белый чугун (П+Л+ЦII); б – эвтектический белый чугун (Л); в – заэвтектический белый чугун (Л+ЦI)



а)



б)



в)