

# НИТРОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



# Нитрование целлюлозы смесями азотной и серной кислот

Нитрование целлюлозы смесями  $\text{HNO}_3\text{--H}_2\text{SO}_4\text{--H}_2\text{O}$  является основным промышленным способом получения НЦ.

Изменение состава кислотных смесей и условий процесса позволяет в необходимых пределах регулировать качественные показатели получаемых НЦ. Требуемая степень этерификации в пределах от 11,0 до 13,9% азота достигается в основном изменением содержания воды в кислотной смеси от 6 до 21%. Физико-химические показатели НЦ в значительной степени определяются температурно-временными параметрами процесса.



# Влияние состава кислотной смеси

## а) Соотношение азотной и серной кислот

*Соотношение азотной и серной кислот* в смеси (при постоянном содержании воды) влияет в основном на скорость процесса нитрования. Чем ↑ содержание  $\text{H}_2\text{SO}_4$  в нитрующей смеси, тем ↓ скорость процесса нитрования, тем больше количество образующихся сернокислых эфиров и тем ↑ степень деструкции НЦ. Поэтому в производственных условиях отношение  $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{HNO}_3$  в нитрующих смесях не превышает 3:1 (по массе), хотя с экономической точки зрения целесообразно максимально

увеличивать содержание серной кислоты, т.к. ее стоимость ниже стоимости азотной кислоты.


При увеличении соотношения  $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{HNO}_3$  повышается растворимость НЦ одной и той же степени нитрации. Увеличение содержания азотной кислоты улучшает смачивающие свойства кислотной смеси, что способствует повышению диффузии кислот внутрь волокон и приближает протекание процесса к кинетической области.



## б) Содержание воды

В производственных условиях содержание  $H_2O$  в нитрующих смесях берут в пределах 4-20 %. На степень замещения и свойства получаемого НЦ влияет конечный состав смеси, находящейся внутри волокна, поскольку в процессе нитрования концентрация  $HNO_3$  ↓, а содержание  $H_2O$  ↑.

Разбавление нитрующих смесей водой усиливает гидролизующее и окисляющее действие  $HNO_3$ , что проявляется в увеличении скорости деструкции НЦ и в снижении их степени полимеризации. При содержании воды более 24-25% интенсивность гидролиза резко увеличивается, и нитрованные продукты гидролиза растворяются в реакционной смеси.



**Max 13,5% –  
4-6 % воды**




# Диаграмма состояния нитрующей системы

I, IV – зоны  
растворения;

II – зона технической  
нитрации;

III – зона сильного  
набухания и частич-  
ного растворения  
образующихся НЦ







## в) Наличие оксидов азота в нитрующих смесях

Наличие оксидов азота в нитрующих смесях вызывает протекание реакций окисления и гидролиза целлюлозы, что приводит к понижению выхода НЦ, их вязкости и стабильности.

Содержание оксидов азота в нитрующих смесях в заводских условиях допускается не более 4,5 %. **Отрицательное действие оксидов азота особенно проявляется в кислотных смесях с повышенным содержанием воды (10 % и более).**

В маловодных нитрующих смесях подавляющая часть оксидов азота связывается серной кислотой и находится в виде нитрозилсерной кислоты:



Поэтому их гидролизующее и окисляющее действие проявляется в меньшей степени.



# Влияние модуля ванны

**Модулем ванны** называют отношение массы нитрующей смеси к массе нитруемой целлюлозы.

При получении НЦ применяется значительный избыток нитрующей смеси. Это обусловлено малой величиной насыпной массы целлюлозы, гетерогенностью и экзотермичностью процесса, разбавлением кислотной смеси выделяющейся при реакции водой. С увеличением модуля улучшается однородность получаемого НЦ по содержанию азота и физико-химическим показателям, вследствие лучшей смачиваемости исключается резкое изменение состава кислотной смеси и местные перегревы.

Чем больше модуль ванны, тем меньше повышается содержание воды в нитрующей смеси после нитрования и тем выше степень этерификации получаемого НЦ.

При нитровании целлюлозы в заводских условиях величина модуля ванны зависит от вида целлюлозного материала и составляет для целлюлозы марки РБ – 25-28, ЦА – 33-38, ХЦ – 40-45. Применение модулей больше указанных нецелесообразно экономически.



# Влияние температуры

Температура нитрования влияет на скорость этерификации. С  $\uparrow$  температуры  $\uparrow$  скорости как основной реакции, так и побочных процессов окисления и гидролиза Ц и её нитратов. Поэтому с  $\uparrow$  температуры степень полимеризации (вязкость растворов) НЦ  $\downarrow$ , а их растворимость  $\uparrow$ . В производстве это используется для регулирования вязкости НЦ. В заводских условиях температура реакции при получении высокоазотных НЦ составляет 25-30°C, а низкоазотных (низковязких) – 35-40°C.

# Влияние продолжительности нитрования

Продолжительность нитрования Ц определяется временем, необходимым для диффузионного выравнивания концентрации нитрующей смеси внутри волокна и вне его.  $\uparrow$  содержания  $\text{HNO}_3$  в нитрующей смеси, смачиваемости Ц и температуры способствуют  $\downarrow$  поверхностного натяжения нитрующей смеси и  $\uparrow$  скорости процесса нитрования. Нитрование рыхлого материала протекает очень быстро и заканчивается в течение нескольких минут. В производственных условиях для получения однородного продукта нитрование проводят в течение 30-90 мин. С увеличением времени нитрования вследствие протекания побочной реакции гидролиза понижается степень полимеризации НЦ, что также используется в практике для регулирования вязкости получаемого продукта.





# Влияние свойств исходной целлюлозы

На диффузионные процессы и протекание собственно этерификации Ц большое влияние оказывают степень ее очистки от нецеллюлозных примесей (лигнина, смол, жиров) и форма Ц-ого материала. Примеси ухудшают смачиваемость Ц, замедляют процессы диффузии кислот внутрь волокна, затрудняют отжим отработанных кислот от нитратов и, в конечном итоге, понижают выход НЦ и его качественные показатели. ХЦ содержит значительно меньше примесей, чем древесная Ц, имеет более сохранившуюся капиллярную структуру, меньшую плотность, поэтому она легко впитывает кислотную смесь и хорошо смачивается при нитровании. НЦ на основе ХЦ лучше сохраняют капиллярную структуру, чем НЦ из древесных целлюлоз, поэтому процессы последующей переработки их протекают значительно легче. Повышение плотности исходной Ц и содержание в ней гидрофобных примесей затрудняют процессы капиллярной пропитки и диффузии и соответственно весь процесс нитрования. При нитровании целлюлозного материала с большей плотностью и меньшей гидрофильностью из-за наличия примесей необходимо увеличивать смачивающую способность кислотной смеси. Обычно это достигается повышением в ней содержания азотной кислоты и уменьшением содержания воды.

# Механизм нитрования целлюлозы

Нитрование Ц представляет собой ряд накладывающихся друг на друга физико-химических и химических процессов: смачивание, капиллярная и межмолекулярная пропитка целлюлозного волокна нитрующей смесью, набухание целлюлозы в нитрующей смеси, собственно этерификация целлюлозы и диффузионное выравнивание состава нитрующей смеси внутри волокна за счет нитрующей смеси, окружающей волокно.

Наряду с перечисленными процессами протекают побочные реакции: гидролиз и окисление целлюлозы, денитрация и деструкция НЦ.

Степень превращения и скорость процессов, свойства получаемых НЦ зависят от химической природы Ц (разной реакционной способности первичных и вторичных гидроксильных групп, их доступности, наличия других функциональных групп – карбонильных, карбоксильных, остатков других полисахаридов), от макроскопических факторов (удельной поверхности целлюлозы, её смачиваемости нитрующей смесью, физической формы целлюлозного волокна, его структурной однородности) и особенно от свойств нитрующей смеси.


При прочих равных условиях состав и строение получаемых НЦ определяются в первую очередь процессом взаимодействия Ц и нитрующей смеси.

# Теоретические представления о механизме нитрования целлюлозы

1. **Правило Д.И.Менделеева (1895 г.):** в серно-азотных нитрационных смесях, применяемых для получения пироколлоидного пироксилина, «число водородных атомов воды должно равняться сумме атомов водорода азотной и серной кислот», т.е. должно соблюдаться соотношение:  $2\text{HNO}_3 + x\text{H}_2\text{SO}_4 + (x+1)\text{H}_2\text{O}$ .
2. **А.В.Сапожников** впервые рассмотрел процесс взаимодействия целлюлозы и нитрующей смеси как типично гетерогенную реакцию. Он предложил гидратную теорию нитрования Ц, сущность основных положений которой может быть сформулирована следующим образом:
  1. Нитрующей способностью в кислотной смеси обладает только свободная азотная кислота в виде моногидрата ( $\text{HNO}_3$ ). Серная кислота выполняет роль водоотнимающего средства.
  2. тах упругостью пара и соответ-но тах нитрующей способностью обладает кислотная смесь состава  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ , в которой вся  $\text{HNO}_3$  находится в свободном виде, а серная кислота в виде гидрата  $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ .



3. С повышением содержания воды в системе упругость паров и, соответственно, нитрующая активность смеси понижается, и при соотношении, когда вся серная кислота находится в виде дигидрата  $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , а азотная в виде гидрата  $\text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , нитрующее действие кислотной смеси прекращается.
4. В тройной кислотной смеси серная кислота связывает воду, превращаясь в гидраты  $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  и  $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ; азотная кислота остается в негидратированном состоянии. Когда воды в смеси не хватает на превращение всей серной кислоты в гидрат  $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , негидратированная  $\text{H}_2\text{SO}_4$  отщепляет воду от азотной кислоты с образованием азотного ангидрида:



Количество реакционноспособной азотной кислоты при этом уменьшается, и этим обусловлена худшая нитрующая способность безводной смеси  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$  по сравнению со смесями, содержащими 4-5 % воды. Последнее заключение является сомнительным, поскольку известно, что азотный ангидрид обладает высокой нитрующей способностью, и его наличие в смеси не должно приводить к снижению её реакционной способности.

Теория нитросмесей Сапожникова в своё время сыграла большую роль. Было показано значение отдельных компонентов нитрационных смесей и намечены пути для правильного подбора их состава. Впервые дано объяснение роли серной кислоты и воды в составе нитрационных смесей.



3. **Ганч и Фармер (1925 г.)** для объяснения закономерностей, наблюдаемых при нитровании Ц азотной кислотой и её смесями с серной кислотой, воспользовались представлениями об амфотерности  $\text{HNO}_3$ .


Согласно теории Ганча азотная кислота является амфотерным соединением и может существовать в виде двух форм:

кислотной (аци-)  $\text{HNO}_3$  и псевдоформы  $\text{HO-N} \begin{array}{l} \parallel \text{O} \\ \parallel \text{O} \end{array}$


Эфиры азотной кислоты построены по типу псевдоформы. Для безводной азотной кислоты также характерна псевдоформа.

В присутствии воды или слабых кислот азотная кислота реагирует в ациформе (отдает протон, образуя нитрат оксония, например, с водой – нитрат гидроксония):  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \cdot \text{NO}_3^-$

В присутствии сильных кислот (например, серной) азотная кислота реагирует как основание с образованием нитрацидий-бисульфата:



В безводной азотной кислоте возможно взаимодействие её аци- и псевдоформы с образованием нитрацидий-нитрата:






На основании представлений Ганча Фармер дал теоретическое обоснование закономерностям, наблюдаемым при нитровании целлюлозы. Основные положения его теории заключаются в следующем:

1. Нитрующим реагентом в кислотной смеси является псевдоформа азотной кислоты, и нитрующая способность кислотной смеси и степень нитрации получаемых НЦ зависят от её содержания в нитрующей смеси.
2. Максимальной нитрующей способностью обладает кислотная смесь состава  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ , в которой вся азотная кислота находится в виде псевдоформы, а серная кислота в виде гидроксоний-бисульфата ( $\text{H}_3\text{O} \cdot \text{HSO}_4$ ).
3. По мере разбавления кислотной смеси водой последняя связывается азотной и серной кислотами, и нитрование прекращается при соотношении компонентов  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ , когда вся серная кислота находится в виде гидроксоний-сульфата ( $(\text{H}_3\text{O})_2\text{SO}_4$ ), а азотная в виде гидроксоний-нитрата  $\text{H}_3\text{O} \cdot \text{NO}_3$ . При недостатке воды в смеси до образования гидроксоний-нитрата серная кислота взаимодействует с азотной кислотой с образованием нитраций-бисульфата  $\text{H}_2\text{NO}_3 \cdot \text{HSO}_4$ , что приводит к уменьшению содержания псевдоформы и, соответственно, активности кислотной смеси.
5. В маловодной азотной кислоте при содержании воды менее 5% возможно образование нитраций-нитрата, что приводит к понижению её нитрующей способностью.




В последующих гипотезах о механизме реакций нитрования спиртов Ингольда и Еременко использованы современные данные о строении и свойствах компонентов реагирующих систем.

Как известно, наличие подвижного протона и неподеленной пары электронов на кислородном атоме гидроксильной группы молекулы азотной кислоты обуславливает её способность участвовать в реакциях, принимая и отдавая протон. В более основных, по сравнению с азотной кислотой, средах последняя выступает в качестве донора протона с образованием оксониевого иона и нитрат-аниона. Например, в водных растворах реакция протекает по схеме:



При этом процесс ионизации  $\text{HNO}_3$  протекает через промежуточную стадию образования сольватов (гидратов):  $\text{HNO}_3 + n\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HNO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$


В итоге водный раствор азотной кислоты характеризуется наличием частиц  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HNO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ . При высоких концентрациях (вплоть до 100 %) проявляются амфотерные свойства  $\text{HNO}_3$  и в составе появляются продукты равновесных реакций её автопротолиза:



100 %-ная азотная кислота содержит около 97 % молекул  $\text{HNO}_3$ , 1,0 %  $\text{NO}_2^+$ , 1,5 %  $\text{NO}_3^-$ , 0,5 %  $\text{H}_2\text{O}$  и незначительное количество  $\text{N}_2\text{O}_5$ .



Роль  $\text{H}_2\text{SO}_4$  заключается в том, что она участвует в протонизации  $\text{HNO}_3$ :





а также связывает воду, способствуя повышению концентрации нитроний-катиона:  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$

**4. Еременко (1960 г.)** при нитровании многоатомных спиртов наблюдал образование нитратов в такой области концентраций, когда  $\text{HNO}_3$  находилась в неионизированном состоянии (т.е. в ней отсутствовали катионы нитрония). В то же время анализ кислотных смесей, используемых в промышленных условиях для получения НЦ, показал, что наличие в их составе заметных количеств  $\text{NO}_2^+$  маловероятно (Рис.).

Это указывает на возможность существования в серноазотных кислотных смесях иных

нитрующих агентов. Еременко обратил внимание на то, что спирты обладают основными свойствами и в нитрующих смесях ионизируются с образованием соответствующих протонированных форм. Он предположил, что нитруется протонированная форма спирта  $\text{ROH}_2^+$ .







Основные положения гипотезы Еременко:

1. Нитрующим агентом является свободная неионизированная молекула  $\text{HNO}_3$ .
2. Образование нитроэфиров протекает по следующему механизму:


а) протонизация спирта азотной кислотой с образованием оксониевого иона




б) образование комплексного соединения



в) распад промежуточного комплекса с образованием нитроэфира




Серная кислота участвует в реакции протонирования спирта:



а также связывает воду:  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$

Отмечается возможность образования нитроэфиров в азотнокислых средах через взаимодействие протонированного спирта с пентоксидом диазота ( $\text{N}_2\text{O}_5$ ):



Пентоксид диазота образуется в небольших количествах в растворах азотной

кислоты по реакции:  $\text{NO}_2^+ + \text{NO}_3^- \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_5$



