



Акварель


ЛЬ



Акварель (фр. *Aquarelle* - водянистая) - живописная техника, позволяющая создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов, используя акварельные краски.

Основой для акварели является бумага, которую часто предварительно смачивают водой для достижения особой размытой формы мазка. Современная техника использует акварельные карандаши, восковые мелки, гелиевые чернила.





Гелиевая ручка
карандаши



Акварельные

Виды акварельных красок




- Твердая акварель в плитках
- Полутвердая акварель в кюветах и тубах
- Жидкая акварель
Их выпускают в небольших баночках и пузырьках (от 29 до 35 мл) или в более крупных бутылочках.

Полутвердая акварель в кюветах



Техника акварели известна очень давно - ее знали уже в Древнем Египте, в Китае (после изобретения бумаги).



Акварель применяли средневековые миниатюристы.

A watercolor painting of a street scene. The scene is viewed from a low angle, looking down a street lined with trees. The trees have dense green foliage and dark trunks. In the background, there are buildings with warm, reddish-brown and yellow tones. The overall atmosphere is soft and painterly. The text 'СОСТАВ КРАСКИ' is overlaid in the upper left quadrant. A list of ingredients is in the lower left. A small signature '2163' is in the bottom right corner.

СОСТАВ КРАСКИ


- ❖ Связующие — декстрин и гуммиарабик
- ❖ Пластификатор — глицерин и инвертированный сахар
- ❖ Поверхностно-активное вещество — бычья желчь
- ❖ Антисептик — фенол
- ❖ Пигменты

Связующие

- ❖ Гуммиарабик (твёрдая прозрачная масса, выделяемая различными видами акаций)




- ❖ Декстрин (полисахарид, получаемый термической обработкой крахмала)



❖ Пластификатор в виде глицерина и инвертированного сахара (смесь глюкозы и фруктозы, получаемая при гидролизе сахарозы в кислой среде), что делает акварельные краски пластичными. Глицерин удерживает влагу, не дает краскам пересыхать и становиться хрупкими.

ИНВЕРТИРОВАННЫЙ САХАР





ГЛИЦЕРИ Н




САХАРО

ЗА



❖ Поверхностно-активное вещество - бычья желчь примешивается к акварельным краскам для легкого нанесения их на жирную или засаленную поверхность.



❖ Антисептик – фенол, предохраняет краску от плесени

❖ Пигменты – минералы, обладающие особой совокупностью красящих свойств, используемые в станковой живописи, главным образом в технике иконописи и фрески, в качестве основы для изготовления красок .

Оксиды металлов	Сульфиды металлов	Соли металлов	Углерод	ВМС
Цинковые белила ZnO	Киноварь HgS	Свинцовые белила $2PbCO_3 - Pb(OH)_2$	Жжёная кость	Ультрамарин $Na_8[AlSiO_4]_6SO_4$
Титановые белила TiO_2	Желтый кадмий CdS	Малахит $CuCO_3 - Cu(OH)_2$	Персиковая чёрная	
Свинцовый сурик Pb_3O_4	Аурипигмент As_2S_3	Вивианит $Fe_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$	Ламповая копоть	
Хромовая зелень Cr_2O_3				


Оксиды металлов



Титановые белила
Хромовая зелень



Свинцовый сурик



Сульфиды металлов



1. Желтый
кадмий

2. Аурипигмент

3. Киноварь

Соли металлов



Малахит
Вивианит

Углерод и *ВМС*



Жжёная кость
Ультрамарин

Авторская страничка

Над созданием презентации работали:

Ученицы 9 «Б» класса


Гимназии №67

Скакун Дарья ; Бутина София

Руководитель проекта:

Преподаватель химии

Львова Светлана Борисовна



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!