


«Выполнение улучшенной штукатурки стен и оклеивание жидкими обоями.»



Руководитель: Куприянова А.
П. - мастер п/о
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

Цели :

- Самостоятельно выполнить весь план работ.
- Постараться использовать новое оборудование.
- Минимально затратить материалы.



Задачи:

- Сделать ремонт в кирпичном коридоре за короткие сроки.
 - Показать на сколько развились технологии в строительстве.
 - Показать удобства в работе с жидкими обоями.
-
-

Характеристики материалов:


Строительный раствор – это искусственный каменный материал полученный в результате затвердения растворной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, мелкого заполнителя и добавок, улучшающих свойства смеси и растворов.




Жидкие обои (декоративная штукатурка) декоративная штукатурка на основе натурального целлюлозного волокна и связующего вещества. В первое время жидкие обои изготавливались из чистой целлюлозы (поэтому их и называли обоями). Этот отделочный материал представляет собой мельчайшие по размеру хлопья, которые при нанесении на поверхность с помощью клея образуют влагостойкое рельефное или гладкое покрытие без швов.



Инструменты и оборудование




СОКОЛЫ



штукатурные лопатки и отрезовки



тёрки и полутёрки



скребки



правила



Последовательность выполнения работ:

Технологические операции

Оштукатуривание
улучшенное

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

+

Провешивание поверхностей

+

Установка маяков

+

Нанесение обрызга

+

Нанесение грунта

+

Разравнивание нанесенного грунта

+

Нанесение грунта (второй слой)

-

Разравнивание нанесенного грунта (второго
слоя)

-

Разделка углов

+

Разделка потолочных рустов

+

Нанесение накрывочного слоя

+

Затирка

+

Дефекты, причины и способы устранения

Дефект	Причина	Устранение
Отслаивание штукатурки	Раствор был нанесён на чрезмерно сухую поверхность	На поверхность наносится сначала обрызг цементным раствором
Трещины (крупные и мелкие)	Появляются от того, что раствор слишком жирный	Строго дозировать вяжущие вещества и наполнитель
Дутик	В результате пережога извести присутствуют спёкшиеся частицы	Процедить через сито с отверстиями 0,5x0,5 или 0,6x0,6
Вспучивание штукатурки	Раствор наносится на чрезмерно сырую поверхность или от постоянного увлажнения поверхности	Снять дефектный слой и нанести новый по технологии

1 Очистка поверхности

2 Первое грунтование

3 Шпатлевание трещин и раковин

4 Шлифование подмазанных мест

5 Первое сплошное шпатлевание

6 Шлифование

7 Второе сплошное шпатлевание

8 Шлифование

9 Вторая огрунтовка

10 Третья огрунтовка с подцветкой

11 Нанесение жидких обоев

Последовательность нанесения жидких обоев


- 1) Грунтуем зашпаклеванные стены.
- 2) Наносим жидкие обои.

Жидкие обои можно наносить в независимых направлениях хоть от окна к углу, либо наоборот от угла к окну. Так же их можно наносить хоть с верху вниз, либо наоборот снизу вверх.



Техника безопасности

- На рабочем месте не должно находиться: мусор, лишние предметы. Инструмент должен находиться на своем рабочем месте, так чтобы не мешал проведению работ. Для работ с венецианской штукатуркой нежелательно использовать посторонние предметы! Для этих целей имеются специальное оборудование!
- У каждого рабочего должно быть: рабочая одежда, головной убор, перчатки, обувь на высокой подошве.



Вывод

С поставленными целями и задачами справились на отлично, выполнили весь объем работы за 7 дней, использовали много разных и новых материалов и оборудования. Израсходовали минимум материала. Заказчики остались довольными от выполненной нами работой.

Научились делать не на скорость, а на века!





СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ =)

