


Си-Аи руда



70% - 0,2мкм


отсадка

**концентрат
гравитационный**

классификация

концентрация на шлюзах

**концентрат
гравитационный**



Кх – 50 г/т

Сосновое масло – 25 г/т

1 коллективная флотация

классификация

2 коллективная флотация


1 перечистка


контр. флотация

отсадка

концентрат
гравитационный

ХВОСТЫ В ОТВАЛ





$V_{Cu} = 3-9\%$

$\varepsilon_{Cu} = 90-91\%$